

C70 – 1.1520

NORME E INDICAZIONI

Normativa Acciaio: **UNI EN 10132-4**

Sigla: **C70**

Stato di Fornitura / Simbologia: **NATURALE / +U**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
0,65-0,72	0,15-0,35	0,6-0,9	<0,045	<0,045	/	/	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A min. %	Z min. %	KV J min T20°	HB di fornitura
/	/	/	/	/	/	/ /	max 240

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio da bonifica per la costruzione di componenti meccanici sottoposti a carichi statici e dinamici. E' largamente usato nell'industria meccanica per alberi, semiassi, aste, bielle, organi di collegamento, leve, steli, colonne per presse.

GAMMA

NASTRI